

CPAC®

SUPER
SERIES

คอนกรีตซูเปอร์ ซีแพค

สูตรทนดินเค็ม



เทง่าย
งานเสร็จไว

ปกป้องคลอไรด์
และซัลเฟต

บ่มไว
มิกแอง



ลดปัญหาดินเค็ม
ที่สร้างความเสียหายกับโครงสร้าง



นวัตกรรมตอบโจทย์ คอนกรีตทำงานง่าย

CPAC[®] **SUPER**
SERIES

ถนน ป้ายาณดินเค็ม



● ดินเค็มมาก ● ดินเค็มปานกลาง ● ดินเค็มน้อย

คอนกรีตซูเปอร์ ซีแพค

สูตรถนนดินเค็ม



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คอนกรีตทั่วไป	CPAC [®] SUPER ถนนดินเค็ม	
การใช้งาน	เหมาะสำหรับทุกโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น	
กำลังอัด	180-400 ksc	180-400 ksc
ความไหลลื่น / การเท	★ คอนกรีตไม่ได้ถูกออกแบบให้ไหลลื่น มีโอกาสเต็มน้ำเพิ่ม	★★★ เทง่าย ไม่เป็ลียงแรง
ประสิทธิภาพของคอนกรีต	มีโอกาสทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิม คอนกรีตแตกร้าวและหลุดล่อน	ผิวคอนกรีตเรียบเนียน โครงสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
Slump (ค่าความยุบตัว)	5-10 ซม.	12-17 ซม.
การต้านทานคลอไรด์ และซัลเฟต	☹️ มีความเสี่ยงสูงที่คลอไรด์และซัลเฟต กัดกร่อนเหล็กเสริม	🏆 🏆 ช่วยต้านทานคลอไรด์ และซัลเฟตที่อยู่ในดินเค็มได้ดี
ความเหมาะสมของพื้นที่	🏠 พื้นที่ทั่วไปที่ไม่พบสภาวะดินเค็ม	🌊 พื้นที่ที่พบสภาวะดินเค็ม เช่น ภาคอีสาน หรือพื้นที่ใกล้ทะเล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คอนกรีตซีแพค ซูเปอร์ สูตรถนนดินเค็ม ที่ออกแบบให้มีคุณสมบัติทำงานง่าย ช่วยปกป้องโครงสร้างจากสภาวะดินเค็ม

คุณสมบัติทั่วไป

- ✓ ได้ค่ากำลังอัดตามที่ออกแบบไว้ 28 วัน
- ✓ เหมาะสำหรับโครงสร้างทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ คอนกรีตไหลตัวดี ทำงานง่าย มีค่ายุบตัว (Slump) 12-17 ซม.
- ✓ ช่วยต้านทานคลอไรด์และซัลเฟต



คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

ห้ามเติมน้ำในคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีตจะเสียกำลัง หลุดล่อน และแตกร้าว **ควรบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ** หรือกระสอบชุบน้ำต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน

หมายเหตุ : ข้อมูลคุณสมบัติที่แสดงเป็นผลการเปรียบเทียบเบื้องต้นจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น การใช้งานจริงควรพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขเฉพาะของหน่วยงานร่วมด้วย เพื่อให้คุณสมบัติของวัสดุเป็นไปตามที่ระบุไว้

Low Carbon

คอนกรีตคาร์บอนต่ำ

คอนกรีตซูเปอร์ ซีแพค สูตรคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ เกือบเท่าปกติ
สูตรถนนดินเค็ม 1 คิว 67 Kg CO₂ / Cu.m. 7 ตัน*

*เมื่อเทียบกับคอนกรีตซีเมนต์ธรรมดา สูตรถนนดินเค็มทั่วไปประมาณ 1 คิวปล่อย 240 Kg CO₂



☎ 02-555-5555



@CPAC



CPAC



web.cpac.co.th